

Gammelrand

Skærvfabrik A/S

Gl. Skovvej 6A, 4470 Svebølle

Laboratorium tlf.nr. 59280120

PRODUKTDEKLARATION nr.13

Blandingsstenmel 0/2 mm

G_F 85 G_{TC} 10 f_{16} **

Nedknust af sten (32-120 mm)

Gyldig fra d. 11-05-2012

Erstatter deklaration af d. 01-04-2008

		Deklarerede værdier	
Egenskaber	Krav DS/EN 13043	Variations- bånd	Forventet værdi
Vandabsorption: (DS/EN 1097-6)		0,2 – 0,8 %	0,7 %
Korndensitet (v.o.t.): (DS/EN 1097-6)		2,635 – 2,685 Mg/m ³	2,660 Mg/m ³
Kornstørrelsesfordeling: Gennemfald	4,0 mm	100 %	100 %
(DS/EN 933-1)	2,0 mm	<u>85</u> – 99 % Tolerance ± 5 %	95 %
	1,0 mm	Tolerance ± 10 %	70 %
	0,5 mm	40 – 60 %	50 %
	0,063 mm	Tolerance ± 3 %, max. <u>16</u> %	8 %

** Understregede værdier angiver grundlaget for Kategorierne.

Petrografisk analyse (DS/EN 932-3):

Råvaren til materialeoparbejdning er blandet istidsaflejret bakkemateriale bestående af granit, gnejs, flint, kalksten og andre bjergartsfragmenter.

Attestering af overensstemmelse: 4 (Egen overensstemmelseserklæring)