

Gammelrand

Skærvefabrik A/S

Gl. Skovvej 6A, 4470 Svebølle

Laboratorium tlf.nr. 59280120

PRODUKTDEKLARATION nr.13

Blandingsstenmel 0/2 mm

G_F 85 G_{TC} 10 f_{16} **

Nedknust af sten (32-120 mm)

Gyldig fra d. 23-08-2017

Erstatter deklaration af d. 11-05-2012

		Deklarerede værdier	
Egenskaber	Krav DS/EN 13043	Variations- bånd	Forventet værdi
Vandabsorption: (DS/EN 1097-6)		0,2 – 0,8 %	0,7 %
Korndensitet (v.o.t.): (DS/EN 1097-6)		2,635 – 2,685 Mg/m ³	2,660 Mg/m ³
Kornstørrelsesfordeling: Gennemfald	100 %		100 %
(DS/EN 933-1)			
4,0 mm	85 – 99 %	89 – 99 %	95 %
2,0 mm	Tolerance ± 5 %		
1,0 mm	Tolerance ± 10 %	60 – 80 %	70 %
0,5 mm		40 – 60 %	50 %
0,063 mm	– 16 %	5 – 11 %	8 %
	Tolerance ± 3 %		

** Understregede værdier angiver grundlaget for Kategorierne.

Petrografisk analyse (DS/EN 932-3):

Råvaren til materialeoparbejdning er blandet istidsaflejret bakkemateriale bestående af granit, gnejs, flint, kalksten og andre bjergartsfragmenter.

Attestering af overensstemmelse: 4 (Egen overensstemmelseserklæring)

TILLÆG


til

PRODUKTDEKLARATION nr. 13 (23-08-2017)

Blandingsstenmel 0/2 mm

 1073		
Gammelrand Skærvefabrik A/S Gl. Skovvej 6A, DK-4470 Svejbold 12		
EN 13043 <i>Tilslagsmateriale til bituminøse blandinger</i>		
Kornstørrelse	Betegnelse	0/2
Kornstørrelsessortering	Kategori G	$G_F 85$
	Kategori G_{TC}	$G_{TC} 10$
	Kategori f	F_{16}
Korndensitet	Deklareret værdi	2,660 Mg/m ³
Vandabsorption	Deklareret værdi	0,7 % WA ₂₄
Sammensætning / indhold		
Chlorider	Deklareret værdi	< 0,003 %
Humus	Deklareret værdi	Lysere end standardfarve

Dato: 23-08-2017
Anette Søndergaard



Laboratorieleder