



1073

Gammelrand Skærvefabrik A/S

Gl. Skovvej 6A, 4470 Svebølle

12

1073-CPD-G026-01**DS/EN 12620**

Tilslag til beton

Produktdeklaration nr. 25**23-03-2023**

Vaskede og jiggede ærtesten 8/16 mm - egnet til moderat miljøpåvirkning

Erstatter deklaration fra 25-01-2022

System for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydevne:		System 2+		
Attestering af overensstemmelse:		 DANCERT TEKNOLOGISK INSTITUT	Dancert, nr. 1073	
Pkt. i DS/EN 12620	Egenskab	Deklareret værdi/kategori	Tolerance/ variationsbånd	Prøvningsmetode
4.2	<i>Kornform- størrelse og densitet:</i> Størrelse (d/D)	8/16		DS/EN 933-1
4.3	Sortering	G _C 80/20		DS/EN 933-1
5.5	Korndensitet (Mg/m ³)	2626	2609-2641	DS/EN 1097-6
5.5	Vandabsorption (% WA)	1,4	1,2-1,5	DS/EN 1097-6
6.2	<i>Renhed:</i> Indhold af finstof	f _{1,5}		DS/EN 933-1
6.2	<i>Sammensætning:</i> Chloridindhold (% Cl) Ækv. Na ₂ O (%)	< 0,001 < 0,001		DS/EN 1744:1988, pkt. 7 Beregnet
5.7.3	<i>Alkalikisel-reaktivitet</i> Lette korn < 2400 kg/m ³ (%) Kritisk absorption (%)	< 5,0 < 2,5	Maks. 5,0 Maks. 2,5	DS 405.4 TI-B 75
4.3	<i>Kornkurve</i> Sigte (mm) 31,5 22,4 16 11,2 8 4 0,063	Gennemfald % 100 100 86 28 3 1 0,1	Gennemfald % 100 100 80-94 13-50 0-13 0-4 0,0-0,2	DS/EN 933-1
8.1	<i>Tilslagstype</i> Petrografisk beskrivelse	Vasket og jigget bakkemateriale		DS/EN 932-3

Underskrevet for Gammelrand Skærvefabrik A/S af



Sigurjon B. Thorarinsson

Laboratorieleder



1073

Gammelrand Skærvefabrik A/S

Gl. Skovvej 6A, 4470 Svebølle

12

1073-CPD-G026-01

DS/EN 12620

Tilslag til beton

Ydeevnedeklaration (DoP) nr. 25

Kornstørrelse	8/16	Betegnelse (d/D)
Kornsortering	GC 80/20	Kategori
Korndensitet	2626 Mg/m ³	Deklareret værdi
Kornform	NPD	Kategori
Renhed		
Indhold af skaller	NPD	Kategori
Indhold af finstof	f1,5	Kategori
Modstandsdygtighed over for afskalning	NPD	Kategori
Modstandsdygtighed over for polering/slid	NPD	Kategori
Sammensætning/indhold		
Chlorider	< 0,001 % Cl	Deklareret værdi
Syreopløseligt svovl	NPD	Kategori
Totalt svovlindhold	NPD	Tærskelværdi
Bestanddele der ændrer betonens afbindings- og hærdningstid (organisk materiale)	NPD	Tærskelværdi
Volumenstabilitet	NPD	Tærskelværdi
Vandabsorption	1,4 % WA	Deklareret værdi
Farlige stoffer	NPD	Deklareret værdi
Holdbarhed over for frost og tø (Lette korn < 2400kg/m³)	< 5,0 %	Deklareret værdi
Holdbarhed over for alkalisel-reaktivitet (Kritisk absorption)	< 2,5 %	Deklareret værdi

Underskrevet på vegne af Gammelrand Skærvefabrik A/S

Sigurjon B. Thorarinsson
Laboratorieleder