

Gammelrand Beton A/S Gl. Skovvej 6A, 4470 Svebølle Tlf: 59 28 01 00 info@gammelrand.dk  DANCERT TEKNOLOGISK INSTITUT Certifikat: 1073-CPR-042	Produktdeklaration nr: BL-LTBH-01 Dato: 01-11-2023 Erstatter: 11-05-2023 Varetype: Lecatermblok 600 B39 Høj DS/EN 771-3:2011+A1:2015								
Generelt: Letklinkerblokke med istøbt isoleringskerne til overfladebehandlet murværk i fundamenter, kældervægge, ydermure og skillevægge. Vejledninger til dimensionering, opmuring og overfladebehandling af lecablokke kan findes på vores hjemmeside: https://www.gammelrand.dk/brochurer-vejledninger/blokke.aspx Anvendelsestidspunkt: 10 hærdedøgn (1 hærdedøgn = 1 døgn ved 20° C)									
Dimensioner:	<table border="1"> <tr> <td>Bredde (mm):</td> <td>390</td> </tr> <tr> <td>Længde (mm):</td> <td>495</td> </tr> <tr> <td>Højde (mm):</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>Tolerancer:</td> <td>+3/-5 mm</td> </tr> </table>	Bredde (mm):	390	Længde (mm):	495	Højde (mm):	250	Tolerancer:	+3/-5 mm
Bredde (mm):	390								
Længde (mm):	495								
Højde (mm):	250								
Tolerancer:	+3/-5 mm								
Isoleringstykkelse (mm):	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>175</td> </tr> </table>		175						
	175								
Lodret trykstyrke, betonvanger	<table border="1"> <tr> <td>Karakteristisk styrke:</td> <td>2,6 MPa</td> </tr> <tr> <td>Konditionering:</td> <td>Lufttør tilstand</td> </tr> </table>	Karakteristisk styrke:	2,6 MPa	Konditionering:	Lufttør tilstand				
Karakteristisk styrke:	2,6 MPa								
Konditionering:	Lufttør tilstand								
Varmeledningsevne	<table border="1"> <tr> <td>Betonvanger:</td> <td>0,17 W/mK</td> </tr> <tr> <td>Isolering:</td> <td>0,031 W/mK (oplyst af producent)</td> </tr> </table>	Betonvanger:	0,17 W/mK	Isolering:	0,031 W/mK (oplyst af producent)				
Betonvanger:	0,17 W/mK								
Isolering:	0,031 W/mK (oplyst af producent)								

Vurdering og kontrol af ydeevnens kontans følger AVCP 2+, ved at Dancert har udført en indledende inspektion på fabrikken af fabrikskontrollen. Endvidere udfører Dancert løbende overvågning, vurdering og godkendelse af fabrikkens produktionskontrol.

Ydeevnen på de ovenstående byggevarer kontrolleres iht EN 771-3:2011+A1:2015 og er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.

Underskrevet for Gammelrand Beton A/S af



Sigurjon B. Thorarinsson
Laboratorieleder