

Gammelrand

Skærvfabrik A/S

Gl. Skovvej 6A, 4470 Svebølle
Laboratorium tlf.nr. 59280120

PRODUKTDEKLARATION nr.21

Ærtesten 8/16 mm G_c85/20 $f_{1,5}$ *
Miljøklasse P (DS 2426)
Vaskede ærtesten
Tilslagsmateriale til beton
Gyldig fra d. 24-08-2017
Erstatter deklaration af d. 02-05-2014

			Deklarerede værdier	
Egenskaber	Krav DS 2426	Krav DS/EN 12620	Værdi og variationsbånd	Forventet værdi
Vandabsorption: (DS/EN 1097-6)			1,6 – 2,4 %	2,0 %
Korndensitet (v.o.t.): (DS/EN 1097-6)			2,565 – 2,615 Mg/m ³	2,590 Mg/m ³
Kornstørrelsesfordeling: Gennemfald	31,5 mm	100 %		100 %
DS/EN 933-1	22,4 mm	98 – 100%		100 %
	16,0 mm	<u>85</u> – 99 %	85 – 99 %	88 %
	11,2 mm		20 – 50 %	30 %
	8,0 mm	0 – <u>20</u> %	0 – 20 %	2 %
	4,0 mm	0 – 5 %	0 – 5 %	1 %
	0,063 mm	0 – <u>1,5</u> %	0 – 1 %	0,1 %
Chloridindhold (Test-strips) **			Max 0,01 %	< 0,003 %
Ækvivalent alkaliindhold (Beregning)			Max 0,0087 %	

* Understregede værdier angiver grundlaget for Kategorierne.

** Chloridindholdet bestemt ved initialprøvning.

Petrografisk analyse (DS/EN 932-3):

Råvaren til materialeoparbejdning er blandet istidsaflejret bakkemateriale bestående af granit, gnejs, flint, kalksten og andre bjergartsfragmenter.

Attestering af overensstemmelse 2+  Dancert DANAK EU-Notified Body No 1073.

TILLÆG

til

PRODUKTDEKLARATION nr. 21 (24-08-2017)

Ærtesten 8/16 mm, miljøklasse P (DS 2426)



1073

Gammelrand Skærvefabrik A/S
Gl. Skovvej 6A, DK-4470 Svebølle

08

1073-CPD-G026-01

EN 12620

Tilslagsmateriale til beton

Kornstørrelse	Betegnelse	8 / 16
Kornstørrelsessortering	Kategori G^d	$G_{c85/20}$
	Kategori f	$f_{1,5}$
Korndensitet	Deklareret værdi	2,590 Mg/m ³
Vandabsorption	Deklareret værdi	2,0 % WA_{24}
Sammensætning / indhold		
Chlorider	Deklareret værdi	< 0,003 %

Dato: 23-08-2017
Anette Søndergaard

Laboratorieleder