



1073

Gammelrand Skærvefabrik A/S

Gl. Skovvej 6A, 4470 Svebølle

12

1073-CPD-G026-01**DS/EN 12620**

Tilslag til beton

Produktdeklaration nr. 14 21-08-2019

Blandingskærver 2/5 mm (nedkust af >120 mm sten) - egnet til miljøklasse P

Erstatter deklaration fra 12-09-2018

System for vurdering og kontrol af konstanden af byggevarens ydevne:		System 2+		
Attestering af overensstemmelse:		☑ Dancert, nr. 1073		
Pkt. i DS/EN 12620	Egenskab	Deklareret værdi/kategori	Tolerance/ variationsbånd	Prøvningsmetode
4.2 4.3 5.5 5.5	<i>Kornform- størrelse og densitet:</i>			
	Størrelse (d/D)	2/5		DS/EN 933-1
	Sortering	G _C 80/20		DS/EN 933-1
	Korndensitet (Mg/m ³)	2603	2544-2638	DS/EN 1097-6
5.5	Vandabsorption (% WA)	1,9	1,1-3,5	DS/EN 1097-6
6.2	<i>Renhed:</i>			
	Indhold af finstof	f _{1,5}		DS/EN 933-1
6.2	<i>Sammensætning:</i>			
	Chloridindhold (% Cl) Ækv. Na ₂ O (%)	< 0,005 < 0,004		Teststrips Beregnet
4.3	<i>Kornkurve</i>			
	Sigte (mm)	Gennemfald %	Gennemfald %	DS/EN 933-1
	11,2	100	100	
	8	100	100	
	5,6	87	82-96	
	4	52	45-64	
	2	4	2-9	
1	2	1-4		
0,063	0,7	0,4-1,0		
8.1	<i>Tilslagstype</i> Petrografisk beskrivelse	Nedkust blandet bakkemateriale		DS/EN 932-3

Underskrevet for Gammelrand Skærvefabrik A/S af

Sigurjon B. Thorarinsson
Laboratorieleder



1073

Gammelrand Skærvefabrik A/S

Gl. Skovvej 6A, 4470 Svebølle

12

1073-CPD-G026-01**DS/EN 12620**

Tilslag til beton

Tillæg til

Produktdeklaration nr. 14

Ydeevnedeklaration (DoP)

Kornstørrelse	2/5	Betegnelse (d/D)
Kornsortering	GC 80/20	Kategori
Korndensitet	2603 Mg/m ³	Deklareret værdi
Kornform	NPD	Kategori
Renhed		
Indhold af skaller	NPD	Kategori
Indhold af finstof	f1,5	Kategori
Modstandsdygtighed over for afskalning	NPD	Kategori
Modstandsdygtighed over for polering/slid	NPD	Kategori
Sammensætning/indhold		
Chlorider	< 0,005 % Cl	Deklareret værdi
Syreopløseligt svovl	NPD	Kategori
Totalt svovlindhold	NPD	Tærskelværdi
Bestanddele der ændrer betonens afbindings- og hærdningstid (organisk materiale)	NPD	Tærskelværdi
Volumenstabilitet	NPD	Tærskelværdi
Vandabsorption	1,9 % WA	Deklareret værdi
Farlige stoffer	NPD	Deklareret værdi
Holdbarhed over frost og tø	NPD	Kategori
Holdbarhed over alkaliskel-reaktivitet	NPD	Deklareret værdi

NPD = Ingen ydeevne fastlagt.

Underskrevet på vegne af Gammelrand Skærvefabrik A/S

Sigurjon B. Thorarinsson

Laboratorieleder