



1073

Gammelrand Skærvefabrik A/S

Gl. Skovvej 6A, 4470 Svebølle

12

1073-CPD-G026-01**DS/EN 12620**

Tilslag til beton

Produktdeklaration nr. 16 19-11-2019

Blandingsskærver 5/11 mm (nedkjust af >120 mm sten) - egnet til miljøklasse P

Erstatter deklaration fra 01-05-2006

System for vurdering og kontrol af konstanden af byggevarens ydevne:		System 2+		
Attestering af overensstemmelse:		☑ Dancert, nr. 1073		
Pkt. i DS/EN 12620	Egenskab	Deklareret værdi/kategori	Tolerance/ variationsbånd	Prøvningsmetode
4.2 4.3 5.5 5.5	<i>Kornform- størrelse og densitet:</i>			
	Størrelse (d/D)	5-11		DS/EN 933-1
	Sortering	G _C 80/20		DS/EN 933-1
	Korndensitet (Mg/m ³)	2636	2632-2647	DS/EN 1097-6
5.5	Vandabsorption (% WA)	1,2	1,1-1,3	DS/EN 1097-6
6.2	<i>Renhed:</i>			
	Indhold af finstof	f _{1,5}		DS/EN 933-1
6.2	<i>Sammensætning:</i>			
	Chloridindhold (% Cl) Ækv. Na ₂ O (%)	< 0,005 < 0,004		Teststrips Beregnet
4.3	<i>Kornkurve</i>			
	Sigte (mm)	Gennemfald %	Gennemfald %	DS/EN 933-1
	22,4	100	100	
	16	100	100	
	11,2	88	84-91	
	8	40	30-50	
	5,6	8	5-15	
4	2	1-4		
0,063	0,7	0,6-0,9		
8.1	<i>Tilslagstype</i> Petrografisk beskrivelse	Nedkjust blandet bakkemateriale		DS/EN 932-3

Underskrevet for Gammelrand Skærvefabrik A/S af

Sigurjon B. Thorarinsson
Laboratorieleder



1073

Gammelrand Skærvefabrik A/S

Gl. Skovvej 6A, 4470 Svebølle

12

1073-CPD-G026-01**DS/EN 12620**

Tilslag til beton

Tillæg til

Produktdeklaration nr. 16

Ydeevnedeklaration (DoP)

Kornstørrelse	5-11	Betegnelse (d/D)
Kornsortering	GC 80/20	Kategori
Korndensitet	2636 Mg/m ³	Deklareret værdi
Kornform	NPD	Kategori
Renhed		
Indhold af skaller	NPD	Kategori
Indhold af finstof	f1,5	Kategori
Modstandsdygtighed over for afskalning	NPD	Kategori
Modstandsdygtighed over for polering/slid	NPD	Kategori
Sammensætning/indhold		
Chlorider	< 0,005 % Cl	Deklareret værdi
Syreopløseligt svovl	NPD	Kategori
Totalt svovlindhold	NPD	Tærskelværdi
Bestanddele der ændrer betonens afbindings- og hærdningstid (organisk materiale)	NPD	Tærskelværdi
Volumenstabilitet	NPD	Tærskelværdi
Vandabsorption	1,2 % WA	Deklareret værdi
Farlige stoffer	NPD	Deklareret værdi
Holdbarhed over for frost og tø	NPD	Kategori
Holdbarhed over for alkalisk-reaktivitet	NPD	Deklareret værdi

NPD = Ingen ydeevne fastlagt.

Underskrevet på vegne af Gammelrand Skærvefabrik A/S

Sigurjon B. Thorarinsson
Laboratorieleder